

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1247 УП от 24.05.2022

1. Наименование образца (пробы):

Упаковка полимерная для не пищевой продукции: мешки полиэтиленовые для не пищевых продуктов без ручек.
Торговой марки: «Уралтермопласт».

2. Наименование предприятия, организации (заявитель):

Общество с ограниченной ответственностью «Уралтермопласт»

3. Адрес:

Юридический адрес: Российская Федерация, Свердловская область город Арамиль, пер. Речной, дом 1В. Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Свердловская область город Арамиль, пер. Речной, дом 1В.

4. Изготовитель, Адрес, Фактический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью «Уралтермопласт».

Юридический адрес: Российская Федерация, Свердловская область город Арамиль, пер. Речной, дом 1В. Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский р-он, город Арамиль, пер. Речной, дом 1В.

5. Сопроводительная документация:

Заявка № 1247 от 11.05.2022 г., акт приема образцов

6. Дата получения образца: 11.05.2022

7. Время проведения испытаний: 11.05.2022 - 24.05.2022

8. Код образца: 1247.УП.11.05.03Д

9. Испытания на соответствие:

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»

10. Количество образца: 25 шт.

Упаковка: Упаковка не нарушена, маркировка хорошо читается

11. Средства измерений:

Тип прибора	Заводской №	№ свидетельства о поверке	Срок действия
Весы лабораторные CAS ADAM HCB-1002	263	АА 5221086	02.07-2021-01.07-2022
Термометр жидкостный стеклянный	4614	сп 0883146	01.07.2021-30.06.2022

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемые показатели	Единицы измерений	НД на методы исследований	Величина допустимого уровня	Результат
Органолептические показатели образца Запах образца	баллы	Инструкция №880-71	не более 1	0
Органолептические показатели водных вытяжек образца				
Запах	баллы	Инструкция №880-71	не более 1	0
Привкус	баллы	Инструкция №880-71	не допускается	отсутствует
Муть	баллы	Инструкция №880-71	не допускается	отсутствует
Осадок	баллы	Инструкция №880-71	не допускается	отсутствует
Окрашивание	баллы	Инструкция №880-71	не допускается	отсутствует
Модельная среда - дистиллированная вода. (температура комнатная, время экспозиции 10 суток)				
Формальдегид	мг/л	МУК 4.1.1272-03	не более 0,100	менее 0,01
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.599-96	не более 0,200	менее 0,01
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.618-96	не более 0,100	менее 0,01
Гексан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,100	менее 0,01
Гептан	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,100	менее 0,01
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.598-96	не более 0,100	менее 0,01
Спирт метиловый	мг/л	МУК 4.1.1046а-01	не более 0,200	менее 0,01
Спирт пропиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,100	менее 0,01
Спирт изопрошшовый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,100	менее 0,01
Спирт бутиловый	мг/л	МУК 4.1.618-96	не более 0,500	менее 0,01
Спирт изобутиловый	мг/л	МУК 4.1.3166-14	не более 0,500	менее 0,01
Стойкость внутренней поверхности упаковки к воздействию упаковываемой продукции		МИ 880-71	Изделие должно быть стойко к упаковываемой продукции в течение 10 суток	После 10 суток, заполненная упаковка, не изменила внешнего вида. Продукты не приобрели постороннего запаха. Образец выдерживает испытание
Герметичность укупоривания		ГОСТ 33756-2016	Упаковка должна обеспечивать герметичность укупоривания	Следы воды на фильтрованной бумаге отсутствуют. Образец выдерживает испытание
Сопротивление сжатию		ГОСТ 14359-69	Упаковка должна выдерживать без разрушения усилие сжатия в направлении вертикальной оси корпуса не менее 2500 (250) Н (кгс)	Образец выдерживает испытание
Стойкость к горячей воде		ГОСТ Р 50962-96	Изделие должно быть термически устойчиво и не должно разрушаться при температуре 70°С	При температуре 70°С образец термически устойчив и не разрушается. Образец выдерживает испытание
Химическая стойкость		ГОСТ 33756-2016	Упаковка должна быть стойкой к упаковываемой продукции растворам кислот и действию мыльных щелочных растворов без растрескивания и	Образец выдерживает испытание

			не должна изменять своего внешнего вида, деформироваться.	
--	--	--	--	--

Результаты испытаний подтверждаю:

Начальник испытательного центра

Ответственный за протоколы



Кочнева О.В.

Афанасьева В.В.

Данный протокол распространяется только на представленный образец. Частичная или полная перепечатка протокола без разрешения ИЛ-запрещена